

Sistema Mono Capa Uretano Industrial

El sistema Mono Capa Uretano 2K se obtiene una excelente nivelación, buena opacidad y un alto nivel de brillo. La película del acabado tiene una dureza superior y es resistente a sustancias químicas.



Básico Color:

LA Bases


Transparente de Mezcla: LA2799

Preparación color:


1 parte LA2799 : 2 partes bases LA según fórmula




Sistema Mono Capa Uretano Industrial



4 : 1 : 2




100% color preparado
25% LHM/LHS/LHF
50% LR32




HVLP 1,3 mm
2 a 3 bar
0.7 bar en boquilla



2-3 manos
50-75 micrones



5 minutos



20°C 3-4 hs libre de polvo
8-10 hs manipuleo
60°C 30 min

Rendimiento teórico: 0,160 gr/m²