



*Primer Universal 1 componente.
Ofrece buena adherencia. Se seca
rápidamente al aire, es fácil de lijar y
posee un buen espesor de película.*




1 : 1
100% LP5500
100% LR32



2-3 manos
40-50 micrones




HVLP 1,6 - 1,8 mm
2 a 3 bar
0.7 bar en boquilla



Hasta mate



P 400



20°C 2 hs.
60°C 30 min.



P 800

- Presentación LP5500: 0,9L
- Presentación LR32: 5L