


Barniz LC 3900

Clear MS multiusos prediluido para pintura bicapa. Posee un amplio rango de aplicaciones que van desde un panel hasta repintado completo.




5 : 1
100% LC3900
20% LH3900



2 manos
50-60 micrones



HVLP 1,3 mm
2 a 3 bar
0.7 bar en boquilla



Hasta mate



20°C 5 hs.
60°C 30 min.

- Presentación LC3900: 1L
- Presentación LH3900: 0,5L

Rendimiento teórico: 0,210 gr/m²