

Sistema Directo Metal

El DTM Limco es un uretano acrílico tinteable, resistente, de dos componentes que se utiliza para aplicar la capa de acabado sobre metales desnudos, aluminio y sustratos galvanizados adecuadamente preparados.



Básicos Color:

Bases LA & LIB


Transparente de Mezcla: LA5999

Preparación color:


3 parte LA5999 : 1 partes bases LA/LIB según fórmula




Sistema Directo Metal




4 : 1 : 1




100% color preparado
25% LH710
25% LR32




HVLV 1,3 mm
2 a 3 bar
0.7 bar en boquilla



2-3 manos
50-75 micrones



5 minutos



20°C 30 min libre de polvo
2 hs manipuleo
60°C 30 min

Rendimiento teórico: 275 - 295
pies²/galón para
2,0 mils