


Primer de secado rápido, fácil de lijar, buen relleno y alta adherencia. Para usar en su versión lijable o alto espesor. Aplicación muy segura



- Presentación LP333: 2L
- Presentación LH333: 0,5L
- Presentación LR32: 5L



4 : 1 : 1
100% LP333
25% LH333
25% LR32



HVLP 1,7 - 1,9 mm
2 a 3 bar
0.7 bar en boquilla




P 400




P 800



2 manos
50-70 micrones



Hasta mate



20°C 4 hs.
60°C 30 min.

Rendimiento teórico: 0,233 gr/m²